

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



				Ø (mm)
Resistenza	N/mm ²	>410		
Limite elastico	N/mm ²	>220		0.8
Allungamento (5d)	%	>15		1

EN-ISO 14343-A :

G 18 L Nb

WERKSTOFF n. :

1.4511

Gas: Miscela Argon-2%O₂, Miscela
Argon-2%CO₂

Campo di impiego

Filo inossidabile tipo AISI 430 Cb per saldatura di acciai ferritici e gradi stabilizzati.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 07/09/2021