SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

414UP

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	590	
Limite Elastico	N/mm²	490	2.4
Allungamento (5d)	%	27	3.2
Resilienza KV	J (20ºC)	150	4
Resilienza KV	J (-20ºC)	60	

AWS-ASME II C. SFA 5.23 :
ENi2

EN-ISO 14171-A :
S2 Ni2

Flusso: KOY 610, KOY 619

Campo di impiego
Filo per l'unione di acciai legati al Ni-Mo e per applicazioni a basse temperature (-60ºC).

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 28/12/2016