SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ALTA RESISTENZA

429A

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>650	
Limite Elastico	N/mm²	>450	0.8
Allungamento (5d)	%	>15	1
Durezza	HB	220	1.2
			1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :
ER 312

EN-ISO 14343-A :
G 29 9

Gas: Miscela Argon-2%O2, Miscela Argon-2%CO2

Campo di impiego
Universale per saldatura di acciai medio ed alto legati.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 28/06/2021