

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO AL CARBONIO



**AWS-ASME II C. SFA 5.2 :**  
R 45

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	400
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	280
Allungamento (5d)	%	20
Resilienza KV	J (-20°C)	30

$\varnothing$ (mm)	L (mm)
2	1000
3	1000
3.2	1000
4	1000

**EN-ISO 20378 :**  
O I

Gas: Ossigeno-Acetilene

**Campo di impiego**

Universale per saldatura ossiacetilenica di acciai al carbonio.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 03/05/2022