SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

433

AWS-ASME II C. SFA 5.28 :
ER80S-Ni3

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>620	
Limite Elastico	N/mm²	>540	1
Allungamento (5d)	%	>24	1.2
Resilienza KV	J (-60ºC)	50	
Resilienza KV	J (20ºC)	280	

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego
Saldatura di acciai bassolegati fino a 3,5%Ni per impiego a basse temperature (fino a -110ºC).

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 17/09/2021