SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

452

Resistenza	N/mm²	>550
Limite Elastico	N/mm²	>350
Allungamento (5d)	%	>25

Ø (mm)

0.8
1
1.2
1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :
~ER318

EN-ISO 14343-A :
G 19 12 3 Nb Si

Gas: Miscela Argon-2%O2, Miscela Argon-2%CO2

Campo di impiego
Filo pieno per la saldatura di acciai inox austenitici stabilizzati al Nb e Ti tipo Cr-Ni-Mo.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/09/2021