SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

452UP

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>550	
Limite Elastico	N/mm²	>350	2.4
Allungamento (5d)	%	>25	3.2

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :
ER 318

EN-ISO 14343-A :
S 19 12 3 Nb

Flusso: KOY 605T

Campo di impiego
Saldatura di acciai inox austenitici stabilizzati al Nb e Ti tipo AISI 318 e 316Ti.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 30/04/2014