SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

455

Resistenza	N/mm²	>450
Limite Elastico	N/mm²	>250
Allungamento (5d)	%	>20

Ø (mm)

0.8
1
1.2
1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :
ER 409 Nb

EN-ISO 14343-A :
G Z 13 Nb

Gas: Miscela Argon-2%O2, Miscela Argon-2%CO2

Campo di impiego
Saldatura MIG di acciaio inossidabile ferritico della serie AISI 400.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/09/2021