SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

456UP

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :
ER 410 NiMo

EN-ISO 14343-A :
S 13 4

Dopo PWHT 580-620ºC/1h

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>760	2.4
Limite Elastico	N/mm²	>500	3.2
Allungamento (5d)	%	>15	

Flusso: KOY 605, KOY 605F

Campo di impiego
Saldatura di acciai ferritici della serie AISI 410 in particolare con 13% Cr e 4% Ni.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 13/06/2016