SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

478

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>520	
Limite Elastico	N/mm²	>320	0.8
Allungamento (5d)	%	>30	1
			1.2

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :
ER 385

EN-ISO 14343-A :
G 20 25 5 Cu L

Gas: Miscela Argon-2%O2, Miscela Argon-2%CO2, Miscela Ar+30%He+2%CO2

Campo di impiego
Saldatura di acciai inox tipo AISI 904L resistenti alla corrosione da acido solforico e cloridrico.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 22/09/2021