SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

478F

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	640	
Limite Elastico	N/mm²	430	1.2
Allungamento (5d)	%	32	1.6
Resilienza KV	J (20ºC)	88	
Resilienza KV	J (-110ºC)	40	

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
~E 385 T0-4

EN-ISO 17633-A :
T Z 20 25 5 Cu L R M 3

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego
Saldatura di acciai inox tipo AISI 904L resistenti alla corrosione da acido solforico e cloridrico.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 26/01/2009