

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- NICHEL E SUE LEGHE



**AWS-ASME II C. SFA 5.14 :**  
ERNiCr-3

**EN-ISO 18274 :**  
S Ni 6082

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	600
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	380
Allungamento (5d)	%	>30
Resilienza KV	J (20°C)	150

Ø (mm)	L (mm)
0.8	
1	
1.2	
1.6	
2	
2.4	
3.2	

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Saldature di leghe nichel-cromo tipo Inconel 600-601 anche con acciai al carbonio ed inossidabili.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 28/03/2022