

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- RAME E SUE LEGHE



**EN-ISO 24373 :**

S Cu 1897

**WERKSTOFF n. :**

2.1211

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	200
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	80
Allungamento (5d)	%	20
Durezza	HB	60
Temperatura di fusione	°C	1070 - 1080

**Ø**  
**(mm)**

**L**  
**(mm)**

1.2	1000
1.6	1000
2	1000

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Lega di rame con ottima fluidità, specialmente per spessori sottili.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 29/03/2022