

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE



| | | | Ø (mm) | L (mm) |
|-------------------------|-------------------|-----|-----------|-----------|
| Resistenza | N/mm ² | 110 | | |
| Limite Elastico | N/mm ² | 45 | 2 | 1000 |
| Allungamento (5d) | % | 12 | 3 | 1000 |
| Temperatura di fusione | °C | 600 | 4 | 1000 |
| Gas: Ossigeno-Acetilene | | | 5 | 1000 |

Campo di impiego

Universale con disossidante incorporato per saldatura al cannello di leghe di Al laminato e fuso

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 28/06/2004