

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- NICHEL E SUE LEGHE



AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNiCu-7

EN-ISO 18274 :
S Ni 4060

Resistenza	N/mm ²	500
Limite Elastico	N/mm ²	300
Allungamento (5d)	%	30
Resilienza KV	J (20°C)	150
Durezza	HB	150

Ø (mm)	L (mm)
1	1000
1.2	1000
1.6	1000
2.4	1000
3.2	1000
5	1000

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldatura del Monel 400, anche con leghe di rame, nichel, acciaio bassoalegato o inox.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 29/03/2022