

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- RAME E SUE LEGHE



**EN-ISO 24373 :**

S Cu 7061

**WERKSTOFF n. :**

2.0873

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	415
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	265
Allungamento (5d)	%	30
Durezza	HB	80
Temperatura di fusione	°C	1100 - 1145

Ø (mm)	L (mm)
1.6	1000
2.4	1000

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Saldature di leghe tipo Cupronichel 90-10 resistenti alla corrosione da acqua marina.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 13/06/2016