

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- RAME E SUE LEGHE



**AWS-ASME II C. SFA 5.7 :**  
ERCuNiAl

**EN-ISO 24373 :**  
S Cu 6328

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	710
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	400
Allungamento (5d)	%	22
Durezza	HB	>190

Ø (mm)	L (mm)
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Bacchetta in bronzo di alluminio-nichel per saldatura e riparazioni su fusioni e riporti saldati.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 29/03/2022