

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- TITANIO



Limite Elastico	N/mm ²	345
Allungamento (5d)	%	20
Durezza	HB	210

AWS-ASME II C. SFA 5.16 :

ER Ti - 2

\varnothing (mm)	L (mm)
0.8	1200
1	1000
1.2	1000
1.6	1000
2	1000

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Barretta universale per la saldatura TIG del Titanio grado 2.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 02/12/2021