SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE

523T

Resistenza	N/mm²	110
Limite Elastico	N/mm²	45
Allungamento (5d)	%	12
Temperatura di fusione	ºC	600

Gas: Ossigeno-Acetilene

Ø (mm)	L (mm)
2	1000
3	1000
4	1000
5	1000

Campo di impiego
Universale con disossidante incorporato per saldatura al cannello di leghe di Al laminato e fuso

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 28/06/2004