SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- NICHEL E SUE LEGHE

529

Resistenza	N/mm²	600
Limite Elastico	N/mm²	380
Allungamento (5d)	%	>30
Resilienza KV	J (20ºC)	150

Ø (mm)	L (mm)
0.8	
1	
1.2	
1.6	
2	
2.4	
3.2	

AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNiCr-3

EN-ISO 18274 :
S Ni 6082

Gas: Argon Puro

Campo di impiego
Saldature di leghe nichel-cromo tipo Inconel 600-601 anche con acciai al carbonio ed inossidabili.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 28/03/2022