SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- RAME E SUE LEGHE

532A2

AWS-ASME II C. SFA 5.7 :
ERCuAl-A2

EN-ISO 24373 :
S Cu 6180

Resistenza	N/mm²	440
Limite Elastico	N/mm²	220
Allungamento (5d)	%	30
Resilienza KV	J (20ºC)	90
Durezza	HB	140
Temperatura di fusione	ºC	1030 - 1040

Ø (mm)	L (mm)
1.2	1000
2.4	1000
3.2	1000

Gas: Argon Puro

Campo di impiego
Saldatura e ricarica su bronzi di alluminio resistenti alla corrosione salina.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 13/06/2016