SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE

535T

Resistenza	N/mm²	90
Limite Elastico	N/mm²	40
Allungamento (5d)	%	25
Temperatura di fusione	ºC	647 - 658

Gas: Ossigeno-Acetilene

Ø (mm)	L (mm)
2	1000
3	1000
4	1000
5	1000

Campo di impiego
Barretta con disossidante incorporato per la saldatura ossiacetilenica dell'alluminio puro.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 28/06/2004