

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- RAME E SUE LEGHE



EN-ISO 24373 :  
S Cu 5210

			Ø (mm)	L (mm)
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	260		
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	160	1.6	1000
Allungamento (5d)	%	20	2	1000
Durezza	HB	80	2.4	1000
Temperatura di fusione	°C	875 - 1025	3.2	1000

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Lega per saldatura di leghe di rame con una percentuale di stagno pari all'8%.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 13/06/2016