SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- RAME E SUE LEGHE

538

EN-ISO 24373 :
S Cu 6511

Resistenza	N/mm²	290
Limite Elastico	N/mm²	130
Allungamento (5d)	%	45
Resilienza KV	J (20ºC)	75
Durezza	HB	60
Temperatura di fusione	ºC	1030 - 1050

Gas: Argon Puro

Ø (mm)	L (mm)
1.6	1000
2.4	1000

Campo di impiego
Saldature di lamiere per carrozzerie nell'industria automobilistica.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 13/06/2016