SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

541

Resistenza	N/mm²	>690
Limite Elastico	N/mm²	>450
Allungamento (5d)	%	>20

Ø (mm)	L (mm)
1	1000
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :
ER 2209

EN-ISO 14343-A :
W 22 9 3 NL

Gas: Argon Puro

Campo di impiego
Unione di acciai austeno ferritici tipo DUPLEX.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 28/07/2021