SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

541S

Resistenza	N/mm²	>760
Limite Elastico	N/mm²	>550
Allungamento (5d)	%	>15

Ø (mm)	L (mm)
1.6	1000
2	1000
2.4	1000

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :
ER 2553

Gas: Argon Puro

Campo di impiego
Unione di acciai inox austenitico-ferritici come UNS 32550 e per tutti gli acciai inox SUPER DUPLEX.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 30/07/2021