

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE NICHEL



a 700°C

			Ø (mm)	L (mm)
Resistenza	N/mm ²	820	1.6	1000
Limite Elastico	N/mm ²	720	2.4	1000
Durezza AL CUORE	HB	250	3.2	1000
	(700°C)		5	1000
Durezza IN SUPERFICIE	HB	500		
	(700°C)			

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Riporti resistenti all'usura per compressione ad elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 11/04/2022