

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE COBALTO



AWS-ASME II C. SFA 5.21 :
ERCoCr-E

Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HRC (20°C)	48
Durezza DOPO SALDATURA	HRC (20°C)	32
Durezza	HRC (500°C)	22
Durezza	HRC (600°C)	20
Durezza	HRC (700°C)	19

Ø
(mm)

L
(mm)

2.7	1000
3.2	1000
4	1000

Gas: Ossigeno-Acetilene, Argon Puro

Campo di impiego

Stellite grado 21 per riporti resistenti all'usura metallo su metallo ad elevata temperatura.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 02/03/2012