

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE FERRO



			Ø (mm)	L (mm)
Resistenza	N/mm ²	620		
Limite Elastico	N/mm ²	495	1.6	1000
Allungamento (5d)	%	25	2	1000
Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HRC (20°C)	37 - 42	2.4	1000
Durezza DOPO SALDATURA	HB	200 - 220	3.2	1000

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Barretta TIG per riporti su stampi resistenti ad impieghi fino a 600°C.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 05/08/2014