SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- NICHEL E SUE LEGHE

552

Resistenza	N/mm²	730
Limite Elastico	N/mm²	440
Allungamento (5d)	%	40
Resilienza KV	J (20ºC)	80

Ø (mm)	L (mm)
1	1000
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNiCrMo-10

EN-ISO 18274 :
S Ni 6022

Gas: Argon Puro

Campo di impiego
Saldatura di leghe tipo HASTELLOY C 22 e simili.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 05/06/2019