SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- NICHEL E SUE LEGHE

556

Resistenza	N/mm²	>620
Allungamento (4d)	%	>25

Ø (mm)	L (mm)
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000

AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNiCrCoMo-1

EN-ISO 18274 :
S Ni6617

Gas: Argon Puro

Campo di impiego
Saldatura di leghe tipo Inconel 617 per impieghi ad alte temperature.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/03/2020