RIPORTO BARRETTA GTAW-OAW BASE COBALTO				Ø	L
AWS-ASME II C. SFA 5.21 : ERCoCr-A	Durezza	HRC	42	(mm) (mı	(mm)
	Durezza	(20°C) HRC	31	2.5 2.7	1000 1000
	Durezza	(500°C) HRC	27	3.2 4	1000 1000
	D	(600°C)	0.5	5	1000
	Durezza	HRC (700°C)	25	6.4 8	1000 1000

Gas: Argon Puro, Ossigeno-Acetilene

Campo di impiego

Stellite grado 6, riporti su attrezzature lavoranti sotto usura abrasiva ad elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 20/09/2021