RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE COBALTO

565

AWS-ASME II C. SFA 5.21 :
ERCoCr-E

Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HRC (20ºC)	48
Durezza DOPO SALDATURA	HRC (20ºC)	32
Durezza	HRC (500ºC)	22
Durezza	HRC (600ºC)	20
Durezza	HRC (700ºC)	19

Ø (mm)	L (mm)
2.7	1000
3.2	1000
4	1000

Gas: Ossigeno-Acetilene, Argon Puro

Campo di impiego
Stellite grado 21 per riporti resistenti all'usura metallo su metallo ad elevata temperatura.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 02/03/2012