

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEI GRANI	HV	1800 - 2400
Durezza DELLA MATRICE	HRC	38 - 42

Ø (mm)	L (mm)
6	500
8	500

Gas: Ossigeno-Acetilene, Argon Puro

**Campo di impiego**

Barretta flessibile animata composta da grani di metallo duro.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020