RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE COBALTO

572

Durezza	HRC (20ºC)	48
Durezza	HRC (500ºC)	38
Durezza	HRC (600ºC)	36
Durezza	HRC (700ºC)	33

Ø (mm)	L (mm)
3.2	1000
4	1000
5	1000
6	1000
6.4	1000

AWS-ASME II C. SFA 5.21 :
ERCoCr-B

Gas: Ossigeno-Acetilene, Argon Puro

Campo di impiego
Superlega a base cobalto per riporti resistenti all'usura e alla corrosione ad alte temperature.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 18/04/2012