

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DELLA MATRICE	HRC	36 - 43
Durezza DEI GRANI	HV	2500 - 3500

Ø (mm)	L (mm)
6	
8	

Gas: Ossigeno-Acetilene, Argon Puro

Campo di impiego

Cordone flessibile con carburi sferici per riporti resistenti all'usura abrasiva.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 30/01/2017