RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE FERRO

581

			Ø (mm)	L (mm)
Dopo PWHT 720ºC/2h				
Resistenza	N/mm²	600	0.8	1000
Allungamento (5d)	%	27	1	1000
Durezza DOPO	HB	450	1.2	1000
INCRUDIMENTO			1.6	1000
Durezza DOPO	HB	400	2	1000
SALDATURA			2.4	1000

Gas: Argon Puro

Campo di impiego
Lega in acciaio bassolegato per riparazione di stampi per materie plastiche e per pressofusione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 10/06/2008