RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE FERRO

585

Resistenza	N/mm²	620
Limite Elastico	N/mm²	495
Allungamento (5d)	%	25
Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HRC (20ºC)	37 - 42
Durezza DOPO SALDATURA	HB	200 - 220

Gas: Argon Puro

Ø (mm)	L (mm)
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

Campo di impiego
Barretta TIG per riporti su stampi resistenti ad impieghi fino a 600ºC.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 05/08/2014