RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE TUNGSTENO

596

			Ø (mm)	L (mm)
Durezza DEI GRANI	HV	1800 - 2400	6	500
Durezza DELLA MATRICE	HRC	38 - 42	8	500

Gas: Ossigeno-Acetilene, Argon Puro

Campo di impiego
Barretta flessibile animata composta da grani di metallo duro.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020