RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE TUNGSTENO

596F

			Ø (mm)	L (mm)
Durezza DELLA MATRICE	HRC	36 - 43	4	
Durezza DEI GRANI	HV	1800 - 3500	6	

Gas: Ossigeno-Acetilene, Argon Puro

Campo di impiego

Cordone flessibile per riporti dotati della massima resistenza all'usura abrasiva.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 08/04/2016