

RIPORTO -- FLUSSO SAW -- .



EN-ISO 14174 :
SA CS 3

Tipologia	AGGLOMERATO BASICO
Indice di basicità	
Granulometria	2 - 20 mm
Corrente	=~ +
Corrente massima	600 A

Campo di impiego

Riparti duri con leghe base ferro con carbonio, cromo e molibdeno

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 25/06/2024