

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Inox Altolegato



**AWS-ASME II C. SFA 5.4 :**  
E316L-15

**EN-ISO 3581-A :**  
E 19 12 3 L B 4 2

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	560
Limite elastico	N/mm <sup>2</sup>	380
Allungamento (5d)	%	>35
Resilienza KV	J (-120°C)	>50
Resilienza KV	J (-20°C)	>80

**Ø**  
**(mm)**

**L**  
**(mm)**

2.5	300
3.2	350
4	350

*Rivestimento BASICO*

**Campo di impiego**

Unioni in tutte le posizioni di acciai inossidabili della serie AISI 316-316L.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 26/09/2017