SALDATURA -- FLUSSO SAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

608B

Tipologia	AGGLOMERATO BASICO
Indice di basicità	2.6
Granulometria	2 - 20 mm
Corrente	=~ ±
Corrente massima	800 A

EN-ISO 14174 :
S A FB 1 55 AC H5

Campo di impiego
Flusso agglomerato basico per saldatura di acciai bassolegati 2,25Cr-1Mo.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 07/12/2021