

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Inox Altolegato



EN-ISO 3581-A :  
E Z 25 22 2 N L B 2 2

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>510
Limite elastico	N/mm <sup>2</sup>	>320
Allungamento (5d)	%	>25
Resilienza KV	J (20°C)	80
Resilienza KV	J (-196°C)	>30

Ø  
(mm)

L  
(mm)

2.5	300
3.2	350
4	350

*Rivestimento BASICO*

**Campo di impiego**

Saldatura di apparecchiature sottoposte a corrosione da urea.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 18/03/2020