RIPORTO -- FLUSSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

621

Tipologia	AGGLOMERATO
Indice di basicità	0.85
Granulometria	0.4 - 1.4 mm
Corrente	= +

DIN 32522 :
BAB5 7455DC+15B-3-16

Campo di impiego
Placcatura in arco sommerso di acciai inossidabili al Cr-Ni e Cr-Ni-Mo.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 20/01/2005