RIPORTO -- FLUSSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

622

Tipologia	AGGLOMERATO
Indice di basicità	0.92
Granulometria	0.4 - 1.4 mm
Corrente	= +

DIN 32522 :
BAB6 82156DC+15B-3-16

Campo di impiego
Placcatura in arco sommerso di acciai inossidabili al Cr-Ni, Cr-Ni-Mo e stabilizzati.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 20/01/2005