SALDATURA -- ELETTRODO SMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

66

Resistenza	N/mm²	>510
Limite Elastico	N/mm²	>320
Allungamento (5d)	%	>30
Resilienza KV	J (20ºC)	70
Resilienza KV	J (-120ºC)	40

Ø (mm)	**L (mm)**
1.6	250
2	300
2.5	350
3.2	350
4	350
5	450

AWS-ASME II C. SFA 5.4 :
E316L-16

EN-ISO 3581-A :
E 19 12 3 L R 3 2

Rivestimento RUTILE

Campo di impiego
Unioni di acciai inossidabili della serie AISI 316 a basso carbonio e resistenti alla corrosione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020