

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



| | | |
|---------------|----|----------|
| Durezza | HV | 1300 |
| Granulometria | µm | 32 - 106 |

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Polvere in carburo di tungsteno con cobalto da miscelare con polveri base nichel.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 10/09/2021