SALDOBRASATURA -- LEGA -- .

8218AU

AWS-ASME II C. SFA 5.8 :
BAu-4

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	790	
Limite Elastico	N/mm²	685	1
Allungamento (5d)	%	14	
Temperatura di fusione	ºC	950	

Tipo di lega: ROCCHETTO

Disossidante: KOY 853, KOY 855, KOY 854B

Campo di impiego
Lega eutettica a base di oro e nichel

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 28/05/2020