

SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO



|                        |                   |           |  | Ø<br>(mm) |
|------------------------|-------------------|-----------|--|-----------|
| Resistenza             | N/mm <sup>2</sup> | 130 - 170 |  |           |
| Allungamento (5d)      | %                 | 48        |  | 1.5       |
| Temperatura di fusione | °C                | 217 - 229 |  | 2         |

**EN-ISO 9453 :**

Sn95,5Ag4Cu0,5

*Tipo di lega:* ROCCHETTO

*Disossidante:* KOY 999FLUX, KOY 999C

**Campo di impiego**

Brasatura dolce di tutti i metalli escluso alluminio.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016